



3353 Profesyonel Durex

Definiția Produsului

Este un grund protector de suprafață și hidrofug, gata de utilizare pe bază de emulsie de silan/siloxan, fără solvenți.

Domenii de Aplicare

- Se aplică pe materiale de construcție minerale poroase și absorbante precum tencuială pe bază de ciment, cărămidă decorativă, clincher, beton, beton celular, travertin, țiglă unde este necesară impermeabilizarea.
- Se aplică drept grund protector de suprafață pe pietre naturale și artificiale nelustruite, absorbante.
- Se utilizează la grunduirea suprafețelor minerale pe care urmează să se aplice vopsea și tencuială.

Caracteristici

- Produsul este transparent după utilizare, nu schimbă aspectul suprafeței,
- Este gata de utilizare,
- Datorită capacității sale de penetrare adâncă, face suprafața să devină impermeabilă.
- Deoarece nu formează o peliculă pe suprafață, nu afectează permeabilitatea la vaporii de apă a solului.
- Se poate aplica cu pensula sau rola,
- Rezistent la condiții meteorologice severe precum UV, ploi, îngheț.

Pregătirea Suprafeței

- Trebuie avut grijă ca suprafața să fie uscată, curată și solidă.
- Suprafața de aplicare trebuie să fie curățată de reziduuri precum praf, murdărie, urme de mușchi, zgură, vopsea de natură să împiedice aderența.
- Substraturile nesănătoase, precum tencuieli crăpate, suprafețe subrede, reziduurile de mortar și ciment trebuie răzuite de pe suprafață.

Instrucțiuni de aplicare

- Produsul este gata de utilizare, nu trebuie adăugat în produs apă, alte lichide sau aditivi.
- Produsul trebuie agitat înainte de utilizare.
- Produsul 3353 Profesyonel Durex adus în stare gata de utilizare, trebuie aplicat cu ajutorul unei pensule, rolă sau prin pulverizare sub formă de 2 straturi (umed peste umed) .
- Nu trebuie să se aștepte între straturi, al doilea strat trebuie aplicat în timp ce suprafața este încă umedă.

Întreținere Ulterior Aplicării & Recomandări

- Aplicarea nu trebuie făcută sub soare și la temperaturi sub 0°C.
- Produsul trebuie utilizat în timpul duratei de viață. Produsul a cărui durată de viață a expirat în timpul aplicării nu trebuie folosit sub nici o formă.
- Când aplicarea este întreruptă, ambalajul trebuie ținut închis. Produsul trebuie protejat de îngheț.
- Aplicarea nu trebuie să fie făcută în condiții de temperatură foarte ridicată, expunere directă la lumina soarelui, vânt foarte puternic, ceață, ploaie și risc de îngheț. Temperatura scăzută și umiditatea relativă ridicată pot prelungi timpul de uscare.
- Aplicarea nu trebuie făcută pe vreme ploioasă, suprafața de aplicare trebuie ferită de ploaie timp de 24 de ore.
- În timpul aplicării, temperatura suprafeței și a mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între (+5°C) și (+35°C).
- Dacă peste produs urmează să fie aplicat un material de placare, după aplicare trebuie să se aștepte 2-3 zile.
- Este destinat numai utilizării în spații de exterior, nu este adecvat pentru utilizarea pe sol.
- După aplicare, mâinile și instrumentele de aplicare trebuie spălate cu apă din abundență și săpun.
- Pentru mai multe informații consultați Fișa Cu Date De Securitate.



3353 Profesyonel Durex

Depozitare

- A se depozita într-un mediu curat, uscat și fără umiditate cu temperatură cuprinsă +5°C și +35°C în așa fel încât să nu fie expus la lumina directă a soarelui.
- Trebuie protejat împotriva apei, înghețului și condițiilor meteorologice severe.
- Nu stivuiți mai mult de 3 bidoane una peste alta.
- Durata de depozitare este de maxim 12 luni, cu condiția respectării condițiilor de depozitare menționate mai sus.

Ambalaj

- Bidoane din plastic de 10 lt.

Nr. Poz. Lucrări Publice: 10.300.1252

Caracteristici Tehnice

(23 °C și Umiditate Relativă 50%)

Date Generale

Aspect	Lichid de culoare albă
Valabilitatea pe Raft	12 luni când este depozitat în ambalajul original sigilat la loc uscat.

Informații despre Aplicare

Temperatura de Aplicare	(5°C) - (+35°C)
Consum	În medie 0,2 – 1,0 lt/m ² (Variază în funcție de porozitatea suprafeței.)
Numărul de Straturi	2 straturi (umed peste umed)
Timpul de uscare	24 ore
Penetrare	Bună

Date de Performanță

Densitate	1,0 ± 0,03 gr/cm ³
Absorbția apei și rezistența la alcalii (EN 13580)	< 0,050 kg / m ² h ^{1/2}



3353 Profesyonel Durex